

Conditions d'application

- Gâcher mécaniquement, de préférence avec un malaxeur électrique lent, avec 4l d'eau par sac de 25 kg
 - Étaler JOINT GRUX et veiller à remplir complètement les joints à l'aide d'une truelle langue de chat
 - Enlever l'excédent de mortier à l'aide de la taloche à joints semelle en caoutchouc, ou avec la truelle langue de chat
- Nettoyer les dalles avec une éponge humide



contactez-nous

- ☎ 03.80.21.96.00
- ✉ Contact@gruxdallage.com
- 📍 49 route de Beaune, 21190 Corpeau
- 📷 Instagram/Facebook : gruxdallage

Martial GRUX

JOINT GRUX Ton pierre



Application

- Durée pratique d'utilisation: jusqu'à 2 heures
 - Délai de durcissement complet: 12 heures
 - Délai de mise en circulation: 24 heures
- Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
- Largeur des joints: de 10 à 100 mm